



SIMBA IMARA

50
kg Net

**PORTLAND COMPOSITE CEMENT
TANGA CEMENT PLC**

CEM II/B-M, 32.5R
0421-02



TZS 727-1:2002
(EAS 18-1:2001)

**SIMBA IMARA
WANIS**



**SIMBA
CEMENT**
STRENGTH WITHIN

SIMBA IMARA ni simenti yenye ubora zaidi kutoka kampuni unayoiamini.



Uhifadhi: Hifadhi mifuko ya sementi sehemu ambayo ni kavu. Hakikisha mifuko hainyeshewi na mvua, haigusani na maji au unyevu. Sementi itumike ndani ya kipindi cha miezi tatu (3) tangu ilipotoka kwandani.



Malighafi na Uchanganyaji: Daima pima malighafi kwa umakini kwa kutumia ndoo au toroli la ujenzi, ikiwa mifuko mmoja wa sementi utatumika kwa mara moja, au chombo kingine (hakikisha chombo hicho kitatumika kupima sementi, kokoto na mchanga). Changanya mpaka upate mchanganyiko wenye rangi moja kablly ya kuweka maji. Pendekeso la jinsi ya kuchanganya na matumizi ya kawaida yame orodheswaha hapo chini. Mchanga lazima uwe msafi na usiwe umechanganyika na viungo hai na udongo.



Maji: Tumia maji salama yanayofaa kunywa wakati wa uchanganyaji. Ongeza maji hatua kwa hatua mpaka upate mchanganyiko unaofaa kufanyiwa kazi. Kumbuka maji mengi katika mchanganyiko hupunguza ubora wa mchanganyiko.



Uwekaji: Hakikisha uchanganyaji unafanyika karibu na sehemu unayotaka kufanyia kazi. Baada ya kuweka mchanganyiko sehemu inayotakiwa hakikisha unashindilia vizuri ili kuondoa hewa iliyopo ndani ya mchanganyiko



Utunzaji wa Awamu: Ili kupata matokeo mazuri, hakikisha unauzua upotevu wa maji katika zege, plasta tofali, n.k. Mwigiliaji maji kwa siku zisizopungua saba (7). Umwigiliaji ufanyike mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Bidhaa za sementi zinaendelea kupata nguvu kama unyevu unakuwepo. Pia unaweka kuzua upotevu wa unyevu kwa kufunika zege au tofali kwa kitambaa cha nailoni, kufunika sehemu hiyo kwa mchanga ulio lowana au kufunika kwa gunia lililo lowana maji.



Mazingira: Usitupe mifuko iliyotumika ovyo. Kama kazi ya kuchanganya inafanyikia ardhini, changanya juu ya kitambaa cha nailoni.

PENDEKEZO LA JINSI YA KUCHANGANYA



	SEMENTI	MCHANGA	KOKOTO
SEMENTI YA NGUVU KIASI 15-25MPA (sakafu ya sementi, sehemu ya wazi iliyozungukwa na majengo, kichochoro, barabara ya magari)	1	4	4
SEMENTI YA NGUVU KIDOGO 10-15MPA (msingi wa sementi, futi za sementi, fensi, matundu)	1	4.5	5
MOTA NA PLASTA NJE / HALI YA UNYEVUNYEVU Mota na plasta zikipata unyevunyevu Mchanganyiko wake unazingatia matumizi ya mchanga ulio bora	1	4	
MOTA NA PLASTA KWA MATUMIZI YA KAWAIDA Mchanganyiko wake unazingatia matumizi ya mchanga ulio bora	1	6	
UTENGENEZAJI WA MATOFALI IMARA Mchanganyiko wake unazingatia matumizi ya mchanga ulio bora	1	10	

Unahitaji SIMBA SIMENTI?
Tupigie sasa namba za BURE

0 800 11 0085

0 800 11 0086

sales@simbacement.co.tz

